



V PERLITE 2A

ADJUVANT MINERAL PENTRU FILTRARE



COMPOZIȚIE

Perlit extins, foarte pur.



CARACTERISTICI CHIMICO - FIZICE

Densitatea panoului umed	0,190 - 0,230 kg/L
Particule plutitoare 20 g/250mL	≤ 32 mL
Permeabilitate	2 - 3 Darcy




UTILIZARE

V PERLITE 2A este produsul ideal pentru prima filtrare a musturilor prin utilizarea filtrelor sub vid rotative.

Se recomandă, de asemenea, în filtrarea berii, sucurilor, zahărului, apei, uleiurilor pentru uz alimentar, enzimelor, produselor farmaceutice și produselor ecologice.

Atunci când se utilizează V PERLITE 2A, respectați normele legale în vigoare.



V PERLITE 2A

ADJUVANT MINERAL PENTRU FILTRARE



DOZARE

De la 1000 la 1500 g pe m² în formarea panoului în tamburul filtrului sub vid (vacuum). Cantitatea de V PERLITE 2A se poate modifica în funcție de înălțimea panoului dorit; se recomandă utilizarea acestuia în asociere cu pre-panou V CELL® VACUUM.



AMBALAJ

saci de 16 kg.



PĂSTRARE

A se păstra într-un loc răcoros, uscat.
Închideți cu atenție pachetele deschise.



PERICOL

Conform normelor europene în vigoare, produsul este clasificat drept: nepericulos